

ARTICIMO Chaussée Romaine

COULIS OU MORTIER FLUIDE PERMETTANT LA RÉALISATION DE VOIRIES DÉCORATIVES COMPOSÉES DE GRANULATS SUPÉRIEURS À 50 MM DE DIAMÈTRE

APPLICATIONS

Extérieur : sol

AVANTAGES

SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit

PERFORMANCE

- › Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud

ENVIRONNEMENT

- › Intégration parfaite dans le paysage aussi bien en milieu urbain que rural

ARCHITECTURE

- › Technique reproduisant fidèlement l'aspect des chaussées d'antan
- › Permet la réalisation de formes complexes et s'associe à tous les matériaux par le jeu des calepinages

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon CDC-BET et DNA EN206-1)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- › L'aspect de nos bétons décoratifs ne peut être assuré en cas de gel et d'utilisation de sels de déverglage
- › Il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglage sur tous les bétons décoratifs. Préférer l'utilisation de sable

POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m³
- › Classe de consistance : F5
- › Granulats Dmax = 60 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo-pompe

NORMES, RÉGLEMENTATIONS, RECOMMANDATIONS OU FASCICULES DE DOCUMENTATION

- › Hors champ d'application norme DNA EN206-1