

ARTICIMO Chaussée Romaine

COULIS OU MORTIER FLUIDE PERMETTANT LA RÉALISATION DE VOIRIES DÉCORATIVES COMPOSÉES DE GRANULATS SUPÉRIEURS À 50 MM DE DIAMÈTRE

APPLICATIONS

Extérieur : sol

AVANTAGES

SANTÉ & SÉCURITÉ

- › Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit

PERFORMANCE

- › Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud

ENVIRONNEMENT

- › Intégration parfaite dans l'environnement : allées de jardin, parcs, cours de monuments historiques...

ARCHITECTURE

- › Technique reproduisant fidèlement l'aspect des chaussées d'antan
- › Permet la réalisation de formes complexes et s'associe à tous les matériaux par le jeu des calepinages

POUR COMMANDER

- › Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m³
- › Classe de consistance : S5
- › Granulats Dmax* = 6 mm
- › Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

OPTIONS DISPONIBLES

- ✓ Formule été
- ✓ Formule hiver
- ✓ Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- ✓ Pompe à béton
- ✓ Mixo-pompe
- ✓ Tapis

*D_{MAX} = Dimension maximale du gravillon

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- › Ne pas rajouter d'eau
- › Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- › Curer les bétons pour les protéger (selon EN 13670)
- › Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- › Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- › Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- › Protéger obligatoirement l'ouvrage en béton pour assurer sa durabilité et son esthétisme

NB: En cas de gel, il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglacement sur tous les bétons décoratifs. L'utilisation de sable est recommandée

