



Engagés, ensemble, vers la réussite

ARTICIMO®
CHAUSSÉE ROMAINE

ARTICIMO® CHAUSSÉE ROMAINE

COULIS OU MORTIER FLUIDE PERMETTANT LA RÉALISATION DE VOIRIES DÉCORATIVES COMPOSÉES DE GRANULATS SUPÉRIEURS À 50 MM DE DIAMÈTRE

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas rajouter d'eau
- Remalaxer à l'arrivée des camions sur chantier
- Curer les bétons pour les protéger (selon NF EN 13670)
- Veiller à la mise en place de dispositions spécifiques pour coulage par temps chaud ou temps froid
- Respecter les règles de l'art, les réglementations et recommandations en vigueur applicables à l'ouvrage
- Faire appel à un applicateur qualifié pour mettre en place le produit (www.articimo.fr)
- Protéger obligatoirement l'ouvrage en béton pour assurer sa durabilité et son esthétisme

OPTIONS DISPONIBLES

- Formule été
- Formule hiver
- Fibres synthétiques

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE

- Pompe à béton
- Mixo-pompe
- Tapis

Pour commander

- Dosage ciment : de 300 à 400 kg/m³
- Classe de consistance : S5
- Granulats Dmax* = 6 mm
- Application spécifique, nous consulter pour déterminer le type de formulation

*DMAX = Dimension maximale du gravillon

APPLICATIONS

Extérieur : sol.

AVANTAGES

♥ Santé & Sécurité

- Le choix pour un revêtement de couleur claire permet d'améliorer la visibilité de nuit



⚙ Performance

- Solution durable et compétitive pour l'aménageur : faible entretien et bonne résistance à l'usure et à la déformation même par temps chaud



🌿 Environnement

- Intégration parfaite dans l'environnement : allées de jardin, parcs, cours de monuments historiques...



🏠 Architecture

- Technique reproduisant fidèlement l'aspect des chaussées d'antan
- Permet la réalisation de formes complexes et s'associe à tous les matériaux par le jeu des calepinages



NB : en cas de gel, il est fortement déconseillé d'appliquer des sels de déverglaçage sur tous les bétons décoratifs. L'utilisation de sable est recommandée